

**Auflagegummi MS****Material**

EPDM schwarz, ca. 55° Shore A.

**Betriebstemperatur**

von -30°C bis +110°C

**Brandverhalten**

Baustoffklassen: k.A.

Feuerwiderstand: k.A.

Rauch-Entwicklung: k.A.

Flammbeständigkeit: gering.

**Lebensmittelindustrie**

Nicht geeignet.

**Freibewitterung**

Wetter- und UV-Beständigkeit: ausgezeichnet.

Ozonbeständigkeit: ausgezeichnet.

**Beständigkeit**

Mineralische Fette und Öle:	nicht beständig
Organische Fette und Öle:	nicht beständig
Weichmacher (handelsübliche):	k.A. (hängt vom Weichmacher ab)
Lösungsmittel:	nicht beständig
Säure:	beständig
Aceton:	beständig
Ammoniak:	beständig
Chlor oder Chlorgas:	beständig
Ethylacetat:	beständig (leichte Beeinflussung möglich)
Ethylalkohol:	beständig
Ethylenglycol:	beständig
Methanol:	beständig
Propylene Glycol:	beständig

**REACH**

Konform.

**VDI 6022**

k.A.

**Sicherheitsdatenblatt**

Auf Anfrage.

**Wichtiger Hinweis**

Diese Zusatzinformationen wurden sorgfältig ermittelt. Sie sollen und können Sie nur unverbindlich beraten. Sie beruhen auf Lieferanten-Angaben und eigenen Tests. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Genauere Angaben können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall gemacht werden. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.